

RECTIFLEX

Ανακλαστική Βαφή Αλουμινίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το RECTIFLEX είναι ένα υψηλών προδιαγραφών ανακλαστικό προστατευτικό προϊόν ενός συστατικού.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται ως τελική προστατευτική επίστρωση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλοπάνων), ασφαλτικών επαλειπτικών υλικών καθώς και επιφανειών από σκυρόδεμα, μέταλλο, γυαλί, ξύλο, πέτρα και πολυουρεθάνη. Δεν συνίσταται η εφαρμογή του σε πολυστερίνη. Είναι κατάλληλο για την προστασία ασφαλτικών επαλείψεων σε περίπτωση που αυτές μένουν εκτεθειμένες στην υπεριώδη ακτινοβολία καθώς παρουσιάζει ανακλαστικότητα μεγαλύτερη του 85%. Επιπλέον χρησιμοποιείται για την προστασία μεταλλικών επιφανειών από την σκουριά.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **RECTIFLEX** περιέχει πιγμέντα αλουμινίου, ρητίνες και διαλύτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικά δοχεία 1, 4 και 17 L. Βαρέλι μεταλλικό 180 L είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.

ΠΡΟΤΥΠΑ

Έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το ΚΑΠΕ σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E 903-96.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα	Ασημί
Οσμή	Χαρακτηριστική
Πυκνότητα (σε 20 °C)	930-950 g/L
Ιξώδες Brookfield (sp.1)	23cP (25°C)
Απόσταγμα (ASTM D49)	25-30%
Περιεκτικότητα Αρωματικών	65-75%
Ανακλαστικότητα (1400 nm - 2500nm) (ASTM E 903-96)	≥ 85%

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η προς στεγάνωση επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, υγρασία και σαθρά υλικά.

Το υλικό πριν τη χρήση πρέπει να ανακατευτεί πολύ καλά και εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό, ή πινέλο, σε μία ή δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο τρόπο εφαρμογής, καθώς εφαρμόζοντας το με μεγάλη πίεση οι διαλύτες που περιέχει μπορούν να αλλοιώσουν τα υποκείμενα ασφαλτικά. Εάν πρόκειται να

RECTIFLEX

Ανακλαστική Βαφή Αλουμινίου



εφαρμοσθεί σε πορώδεις επιφάνειες προτείνεται το αστάρωμα με ασφαλτικό βερνίκι AREXOL LAC.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες και την υφή της επιφάνειας και κυμαίνεται από 150 - 200 mL/m².

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35 °C. Κλείνετε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση.

Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008. Κρατήστε το μακριά από σπίθες και εστίες θερμότητας. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε μάσκα κατά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείτε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε στο έδαφος ή στο νερό. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (S.D.S.) του προϊόντος



Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δημοσίευση της RAVAGO HELLAS S.A πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και παρέχονται με καλή πίστη, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά εναπόκειται στους Χρήστες να ικανοποιήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για τον δικό τους συγκεκριμένο σκοπό.

ΑΘΗΝΑ
Γραφεία
Νεραϊδωπίσης 115, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124, Αθήνα
Τηλ: 214 400 8 400

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Κέντρο Διανομής
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 32 566

Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Εργαστ. Μονωτικών Πλακιδίων
Θέση Προφήτης Ηλίας
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη
Τηλ: 22210 43 985

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εργαστ Ασφαλτ. Προϊόντων
Θέση Σταθμός
Τ.Κ. 32200, Αρμα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 72 083

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Εργαστ. Μεταλλικών Προφίλ
Θέση Κοκκινόχωμα
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ: 22620 56 214