

# RAVAPROOF ACRYL

Ακρυλικό Στεγανωτικό Υψηλής Ελαστικότητας



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **RAVAPROOF ACRYL** είναι υγρομονωτικό υλικό, υδατικής βάσης. Μετά την ωρίμανσή του δημιουργεί μία ελαστική μεμβράνη με εξαιρετική ελαστικότητα. Διατίθεται σε λευκό χρώμα.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **RAVAPROOF ACRYL** ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος που έχει εφαρμοστεί. Αποτελεί ιδανική λύση υγρομόνωσης προστατεύοντας κάθε επιφάνεια οριζόντια ή κατακόρυφη, από τσιμέντο, μέταλλο, ξύλο, κεραμίδια, τούβλα, ασφαλτόπανα με ψηφίδα κτλ. Έχει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στην υπεριώδη ακτινοβολία και έχει υψηλή ανακλαστικότητα. Είναι επίσης το κατάλληλο για την προστασία πολυουρεθάνης.

## ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **RAVAPROOF ACRYL** παρασκευάζεται από συμπολυμερή ακρυλικών-στυρενίου.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 20 kg.

## ΠΡΟΤΥΠΑ

Το **RAVAPROOF ACRYL** έχει πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN 15204-2:2004 (Προϊόντα και συστήματα προστασίας σκυροδέματος) και φέρει την αντίστοιχη σήμανση CE.

## ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χρώμα	Λευκό
Οσμή	Ελαφριά
Εμφάνιση	Υγρό/Παστώδες
Περιεκτικότητα σε στερεά	65%w/w
Πυκνότητα	1,1-1,3 kg/L
Ιξώδες (spl.3, 25°C, 20RPM)	5000-6000cP
Περιεκτικότητα σε νερό	~35%w/w
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (EN 1542)	1,5 MPa
Ελαστικότητα (ASTM D412)	755%
Διαπερατότητα στο CO <sub>2</sub> (ισοδύναμο πάχος αέρα) Sd (EN 1062-6 Method A)	306 m (>50m)
Διαπερατότητα υδρατμών: (υπολογίζεται ως ισοδύναμο πάχος αέρα) Sd (EN 7783)	1,455 m (Cat I)
Υδατοπερατότητα (EN 1062-3)	0,057 kgm <sup>2</sup> /h
Αντοχή στην τριβή: (EN ISO 5470-1)	2868 mg
Θερμοκρασία λειτουργίας	(-20) / (80) °C Δεν παρουσιάζει ροή ή αποκόλληση.
Αντοχή σε κρούση (EN 6272-1)	Pass

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η προς στεγάνωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, γράσα και σαθρά υλικά.

Το υλικό εφαρμόζεται σταυρωτά με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή ψεκάσμο σε τουλάχιστον δύο στρώσεις. Η κάθε στρώση πρέπει να ωριμάσει για τουλάχιστον 24h πριν εφαρμοστεί η επόμενη. Πριν την εφαρμογή του **RAVAPROOF ACRYL**, συνιστάται η χρήση του ασταριού **AVIPrimer W**. Σε βαμμένες επιφάνειες,

### ΑΘΗΝΑ

Γραφεία  
Νερατζιώσιος 115, Μαρούσι  
Τ.Κ. 15124, Αθήνα  
Τηλ: 214 400 8 400

### ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής  
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας  
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τηλ: 22620 32 566

### Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργοστ. Μονυτικών Πλαστικών  
Θέση Προφήτης Ηλίας  
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη  
Τηλ: 22210 43 985

### ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Ασφαλτ. Προϊόντων  
Θέση Σταθμός  
Τ.Κ. 32200, Άρμα Βοιωτίας  
Τηλ: 22620 72 083

### ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ  
Θέση Κοκκινόγυμνα  
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τηλ: 22620 56 214

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η: 363401000

Website: www.ravagohellas.gr

Email: info@ravagohellas.gr

# RAVAPROOF ACRYL

Ακρυλικό Στεγανωτικό Υψηλής Ελαστικότητας



αφαιρέστε σαθρά υλικά και επισκευάστε αρμούς, ρωγμές και προσκρούσεις με Ακρυλικό Σφραγιστικό **SEAL MAX** Δεν ενδείκνυται η εφαρμογή του υλικού σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C και υψηλότερες των 35 °C, σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας και βροχόπτωση. Για την πρώτη στρώση, αραιώστε το **RAVAPROOF ACRYL** με 15-20% νερό με χαμηλή ανάδευση ενώ για τη δεύτερη μπορεί να εφαρμοστεί αυτούσιο είτε αραιωμένο με περίπου 5% νερό. Ο χρόνος στεγνώματος είναι περίπου 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

Το **RAVAPROOF ACRYL** εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή με ψεκασμό (airless).

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος και το πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής. Ενδεικτικά για επιφάνειες από σκυρόδεμα συνιστάται κατανάλωση 1-1,5 kg/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες από 5-35°C. Κλείνετε ερμητικά την συσκευασία μετά από κάθε χρήση. Μη προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης θα οδηγήσουν σε αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Όπως και με όλα τα χημικά προϊόντα, πρέπει κατά τη χρήση και την αποθήκευση να αποφευχθεί η επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα και τα τρόφιμα. Σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα χρησιμοποιείστε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας την ετικέτα περιγραφής και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό όσο το υλικό είναι υγρό.

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επαφής ή κατάποσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1272/2008, παρ'όλα αυτά φέρει τις δηλώσεις **EUH211** «Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.» **EUH210** «Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.»

Μην απορρίπτετε το υλικό στο έδαφος.

*Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη δημοσίευση της RAVAGO HELLAS S.A πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και παρέχονται με καλή πίστη, με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά εναπόκειται στους Χρήστες να ικανοποιήσουν την καταλληλότητα του προϊόντος για τον δικό τους συγκεκριμένο σκοπό.*



2423/1020

### ΑΘΗΝΑ

Γραφεία  
Νερατζωπόσης 115, Μαρούσι  
Τ.Κ. 15124, Αθήνα  
Τηλ: 214 400 8 400

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η: 363401000

### ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κέντρο Διανομής  
55ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας  
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τηλ: 22620 32 566

### Ν.ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργοστ. Μονωτικών Πλαστίδων  
Θέση Προφήτης Ηλίας  
Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη  
Τηλ: 22210 43 985

Website: www.ravagohellas.gr

### ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Ασφαλτ. Προϊόντων  
Θέση Σταθμός  
Τ.Κ. 32200, Αρμα Βοιωτίας  
Τηλ: 22620 72 083

Email: info@ravagohellas.gr

### ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εργοστ. Μεταλλικών Προφίλ  
Θέση Κοκκινόγυμα  
Τ.Κ. 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τηλ: 22620 56 214